

Kompabilitetstestade våtrumsskivor avsedda för våtrum i bostäder

Skivorna i denna lista är testade enligt en provningsmetod framtagen av skivbranschen i syfte att klassa skivorna som sugande eller icke sugande, samt att klargöra om någon förbehandling behövs innan montering av tätskiktsfolie sker.

Sugande

Våtrumsskivor som har en appliceringsyta som enligt test har en öppentid/absorptionsförmåga för tätskiktslim mellan 0-20 minuter. Uppgifter om eventuell förbehandling skall kontrolleras i respektive skivleverantörs monteringsanvisning.

Icke sugande

Våtrumsskivor som har en appliceringsyta som enligt test har en öppentid/absorptionsförmåga för tätskiktslim mellan 20-40 minuter. Uppgifter om eventuell förbehandling skall kontrolleras i respektive skivleverantörs monteringsanvisning.

Tillverkare	Materialbenämning	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Klass	
				Sugande	Icke sugande
Byggartikel Companiet Sverige AB www.bacboard.se	BAC Board	10, 12,5, 20	600		X
Byggtillbehör AB www.byggtillbehör.se	TETTI Våtrumsskiva	12, 20	600	X	
Capo Sweden AB www.caposweden.se	Dukkaboard	12, 20, 30, 40, 50, 80	600		X
Lafarge Gips GmbH www.lafarge.com	WAB-skiva	12,5	900, 1200		X
Fermacell Scandinavia www.fermacell.se	Fermacell Powerpanel H2O	12,5	600, 900, 1200	X	
	Fermacell Fibergips	12,5	600, 900, 1200	X	
Flintx www.flintx.se	Flintx Våtrumsskiva	12	900, 1200	X	
Gyproc AB www.gyproc.se	Glasroc H Ocean	12,5,	900	X	

Ivarsson Sverige AB www.ivarssonsverige.se	Ivarit Hydropanel	9, 12	600, 900, 1200		X
Jackon AB www.jackon.se	Jackon våtrumsskiva	12, 20	600, 900		X
Molan AB www.molan.se	Molan Multiskiva	12	900, 1200		X
KGC Verktyg & Maskiner AB www.kgcverktyg.se	Lux Elements	6-100	600	X	
Knaufdanogips www.knaufdanogips.se	Aquapanel	12,5	900	X	
	Humidboard	12,5	900, 1200	X	
	Humidboard 2.0	12,5	900		X
LIP Sverige AB www.lip.dk	LIP Board	12,5, 20	600, 1200		X
Norgips Svenska AB www.norgips.se	Humid	12,5, 15	900	X	
TMg-Product AB	MgO Board	10	900	X	