

TILLÄGG

till PER:s Branschregler för
vattentäta keramiska
väggbeklädnader och
golvbeläggningar
i våtutrymmen



Byggkeramik
Rådet

1/2006

Ersätter:

7/2005

Tätskikt i våtutrymme på yttervägg med ångspärr av plastfolie

Om en ytterväggskonstruktion i nyproduktion kommer att innehålla en ångspärr i form av plastfolie krävs att denna konstruktion fuktdimensioneras innan ytterligare tätskikt appliceras. Dimensioneringen ska utföras eller vara utförd på hela konstruktionen. Detta för att undvika att vatten i ångfas transporteras genom tätskiktssystemet i sådan mängd att det uppstår skador längre ut i konstruktionen. Dimensionering är nödvändig för att rätta material och åtgärder ska kunna väljas, utan risk för framtida problem.

Vid renovering bör generellt sett ett tätskiktssystem med så högt ånggenomgångsmotstånd som möjligt väljas.

Då det idag inte finns något krav på att tillverkare av godkända tätskiktssystem ska uppge sitt systems aktuella ånggenomgångsmotstånd, ska tillverkaren kontaktas för uppgift. Denna uppgift måste finnas för att erforderlig fuktdimensionering av hela konstruktionen ska kunna utföras.

TK/NB/2006-03-19